


PAVACOLL 310/600

Colle pour étancher les panneaux et membranes PAVATEX



25

Pour l'étanchéité (à l'eau et aux intempéries) des systèmes de sous-couverture et d'isolation PAVATEX, pour l'encollage hermétique des recouvrements et des raccords de lés PAVATEX en intérieur et extérieur ainsi que comme enduit d'accrochage pour PAVATAPE sur surfaces poreuses et humides. Adhère sur plaques de fibres de bois, bois, panneaux à base de bois, plaques ininflammables, béton, maçonnerie, crépi et métaux protégés contre la rouille. Applications possibles sur support humides.

Avantages:

- Sans solvant
- Utilisable pour trois applications
- Adhère même sur des surfaces humides
- Disponible en sachet et cartouche avec buse multiple

Remarques pour une utilisation judicieuse:

Appliquer avec un pistolet à main ou à air comprimé sur des surfaces sans poussière ni graisse.

Le PAVACOLL 310/600 a une fonction d'étanchéité, pas de liaison par adhérence.

Collage des joints de panneaux

- ① Appliquer PAVACOLL 310/600 avec un pistolet à main ou à air comprimé sur le dessus de la languette. Avec ISOROOFNATUR 52 et 60 ainsi que PAVATHERM-PLUS+ uniquement sur la languette supérieure. Celle-ci doit être exempte de poussière et non endommagée.
- ② Le panneau suivant est placé comme représenté et compressé fermement jusqu'à ce que les joints soient fermés. Après environ 2 heures, le joint est étanche. Fixer les panneaux sur les chevrons avec des clous à tête large ou des agrafes près du bord inférieur du panneau. Pour des longueurs de gouttière de plus de 15 m, il faut intégrer des joints de dilatation en réalisant une séparation d'environ 5 mm de large au-dessus d'un chevron après la pose de toute la surface. Ensuite, étancher le joint avec PAVATAPE 150.



Données techniques

Matériel Colle polyuréthane monocomposant, sans solvants

Température d'utilisation minimale pour les substrats et l'air +5° C

Température d'utilisation colle +5 à +40° C

Résistance aux températures -40° à +100° C

Temps ouvert (temps de formation d'une peau) à 20° C et 65% F 5 min.

Étanche au bout de 2 h

Forme de livraison

Cartouche 310 ml / 443 g

Contenu du carton 12 pièces, 12 buses standard, 2 buses multiples

Sachet 600 ml / 858 g

Contenu du carton 10 pièces, 10 buses à grand cône, 2 buses multiples, 2 adaptateurs

Stockage

Au frais et au sec

Durée de conservation

12 mois non ouvert